

# BIOFA 3011

## PRIMASOL peinture murale pour l'intérieur

### blanc et teinté

Pour : INTERIEUR / Phase : AQUEUSE

#### PROPRIETES

Peinture intérieure en dispersion, blanche, sans solvant, microporeuse, à base de matières naturelles. Bon pouvoir couvrant. Aspect velouté (mat-satiné). Lavable. Disponible en blanc ; peut être teintée avec les pâtes colorantes BIOFA 3601-3616, les pigments en poudre BIOFA 1301-1317 ou selon le nuancier NCS et RAL sur commande ; prête à l'emploi.

#### DOMAINES D'APPLICATION

Plâtre, plaques de plâtre, enduits, papier ingrain, béton etc. Peut être utilisée en rénovation sur d'anciennes peintures en dispersion. Convient comme support pour des glacis muraux BIOFA 3210-3290.

#### COMPOSITION

Eau, poudre de marbre, dioxyde de titane, **huile de tournesol**, ester de colophane, talc, huile sulfonée, ester d'acide gras, sel de bore, montmorillonite, oxyde d'argent-aluminium, caséine de lait. Peintures teintées : craie, cellulose et pigments selon la teinte.

#### 1. PREPARATION DU SUPPORT

Le support doit être sec, propre, exempt de taches de graisses et préparé selon les règles de l'art. Enlever les anciennes peintures non adhérentes, les anciennes peintures à la chaux ou à la colle. Nettoyer et poncer les anciennes peintures au latex ou acryliques, pour les laques à l'huile appliquer au préalable une couche d'APPRET MURAL BIOFA 0811. Sur les supports friables ou fortement absorbants, appliquer au préalable une couche de FIXATIF POUR MURS BIOFA 0810 diluée à 300% avec de l'eau. Supports peu absorbants : diluer la peinture avec 100% d'eau. Respecter les indications du tableau au verso.

Les surfaces détapissées sont à poncer (grain 60 à 100), à aspirer et à dépoussiérer ou à brosser à l'eau chaude. A traiter après 24h avec une couche de BIOFA 0810 (1 + 3 parts d'eau) ; des restes de colle-à-tapisser peuvent causer des problèmes d'adhérences.

*Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir une ou plusieurs fonctions déterminées, telles qu'elles sont définies ci dessus. Les conseils n'ont qu'une valeur indicative, les conditions d'utilisation doivent être conformes aux normes en vigueur. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de BIOBAT sprl. Les renseignements qui figurent sur cette fiche sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.*

#### REMARQUES

Il est possible que des supports différents, traités anciennement aux systèmes aqueux, laissent percer des taches de rouille, de nicotine ou autres. Faire un test préalable.

#### 2. COUCHE DE FOND

Bien mélanger. Ajouter pour la première couche jusqu'à 5% d'eau. Sur des papiers à peindre ou des surfaces claires à rafraîchir une seule couche peut être suffisante.

Au pinceau, rouleau en laine à poils moyens  
Au pistolet système Airless : buse 0,53 mm, pression 200 bar.

**IMPORTANT :** Appliquer régulièrement ! Travailler les bords 'humide dans l'humide' ! Utiliser des rouleaux doux qui savent prendre assez de peinture ! Essai à faire ! Pendant l'application et durant le temps de séchage, veillez à bien aérer et ventiler les locaux. Ne pas travailler en-dessous de 12°C.

#### 3. COUCHE DE FINITION

Appliquer une couche supplémentaire de PRIMASOL afin d'améliorer la couvrance.

#### 4. NETTOYAGE DU MATERIE

Nettoyer les outils au BIOFA 0600 nettoie-brosses et rincer à l'eau claire.

#### SECHAGE

Sec après 2-4 heures. Recouvrable après env.12 heures. Attendre 24 heures minimum avant recouvrement par des glacis muraux. En cas de support peu/pas poreux le séchage pour les glacis peut prendre 5-6 jours. Essai à faire !

#### RENDEMENT

110-125 ml/m<sup>2</sup> ou 8-9m<sup>2</sup>/l, peut varier avec la porosité et la nature du support.

#### STOCKAGE

à l'abri du gel, au frais et au sec, bien fermé ; bidon non-entamé : conservation min. 1 an.

**CONDITIONNEMENT**

1 L, 4 L, 10 L.

**CONSEILS DE SECURITE**

**Les produits naturels se gardent aussi hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux rincer à l'eau froide pendant au moins 10 minutes. Travail au pistolet : ne pas inspirer le brouillard. Eviter le contact des peintures naturelles avec le sol, la canalisation ou les eaux usées. Une odeur caractéristique peut émaner, du fait**

**de l'utilisation de matières premières naturelles.**

**RECYCLAGE**

Ne pas jeter les résidus à l'égout : laisser les sécher à l'air, les résidus secs peuvent être mis aux déchets ménagers.  
Déposer les conditionnements vides et les résidus dans une déchetterie.  
Recyclage : Déchets liquides AVV 08 01 12

VOC EU-max. (cat. A/a) : 30 g/L (2010)  
3011 contient max. 1 g/L

Crépi à base de ciment ou de chaux, frais*	Au plus tôt après 6 semaines : Fixatif 0810 ** ou Primasol 3011 ***
Crépi à base de ciment ou de chaux, ancien*	Brosser les parties non-adhérentes, puis Fixatif 0810**ou Primasol***
Plafonnage / plâtre	Brosser les parties non-adhérentes, puis Fixatif 0810**ou Primasol***
grès	Fixatif 0810 ** ou Primasol 3011***
Béton*	Au plus tôt après 6 semaines ; nettoyer les résidus de coffrages (huiles, etc.), puis Fixatif 0810 ** ou Primasol 3011 ***
Maçonnerie en briques, apparente	Les surfaces très poreuses sont à traiter au Fixatif 0810**
Panneau en fibres de bois, mous	Afin d'éviter un gonflage de matière, ces matériaux sont à peindre directement
Panneau en bois agglomérés, dur	Afin d'éviter des marques jaunes de bois, traiter la surface à l'apprêt mural 0811 d'abord
Placo-plâtre cartonné	A traiter au Fixatif 0810**
Placo-plâtre avec cellulose	D'abord le fixatif 3045, puis une couche de 3046
Papier fibre de verre et ingrains	Peindre directement
Peintures à la colle, à la chaux	Brosser les parties non-adhérentes, puis Fixatif 0810**ou Primasol***
Peintures à l'huile, peintures latex	Brosser les parties non-adhérentes, puis poncer les surfaces ; appliquer une couche apprêt mural 0811
Tapis textile	A traiter au Fixatif 0810**

- \* enlever toutes les couches de traces cristallisation
- \*\* Fixatif 0810 : 1 part produit + 300%/vol. d'eau
- \*\*\* diluer la peintures de 30 à 50% d'eau selon la porosité du support ; max. 100%

*Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir une ou plusieurs fonctions déterminées, telles qu'elles sont définies ci dessus. Les conseils n'ont qu'une valeur indicative, les conditions d'utilisation doivent être conformes aux normes en vigueur. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de BIOBAT sprl. Les renseignements qui figurent sur cette fiche sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.*