

BIOFA 3051

SOLIMIN peinture aux silicates pour l'intérieur

Pour : INTERIEUR / Phase : AQUEUSE

d'abord avec le fixatif Biofa 3045.

PROPRIETES

Peinture minérale blanche sans solvant pour murs et plafonds selon DIN 18 363 /C 2.4.1. Action désinfectante grâce à une alcalinité élevée. Aspect mat. Microporeux et séchage rapide ; ininflammable ; convient pour personnes sensibles (allergies). Pouvoir couvrant élevé. Résiste au lavage. Convient également pour les pièces humides. Peut-être teinté avec selon RAL et NCS.

DOMAINES D'APPLICATION

Convient pour tout support minéral intérieur, ciment, béton, enduit à la chaux, papier ingrain et fibres de verre ; convient pour gypse, plâtre, plaques de plâtre. Idéal pour cuisine et salle de bain Utilisable également sur d'anciennes peintures minérales ou de dispersion. Peut être utilisée comme couche de fond avant les glacis muraux.

COMPOSITION

Eau, craie, silicate de potasse, dioxyde de titane, acrylate pure en dispersion, dérivés polyéthers d'acides gras, tensio-actifs anioniques à base de graisse de coco, solution ammoniacale.

MISE EN ŒUVRE

1. Préparation du support

Le support doit être poreux, propre et ferme. Eliminer les anciennes peintures latex, huile ou synthétiques entièrement. Nettoyer les anciennes peintures minérales et enlever les parties non-adhérentes. Réparer les surfaces abîmées (crépi, microfissures, ...) avec des produits minéraux. Neutraliser les traces de cristallisation des briques ou du béton ou les enlever mécaniquement.

Respecter les temps de séchage avant application

(Plafonnage : 10 jours, béton : 30 jours).

Grande porosité (béton cellulaire) : traiter

Pour rendre des surfaces très lisses (Gyprocq, ...) plus accrochant es, traiter d'abord avec une couche de crépi BIOFA 3055/3056.

ATTENTION :

Les finition aux glacis sur les panneaux en placo-plâtre sont à traiter d'abord avec BIOFA 3046, non-dilué, afin d'éviter l'aspect régulier des joints.

Egrainer légèrement les surfaces détapissées (grain 60 à 100) et dépoussiérer, puis nettoyer au chiffon humide (eau tiède). Peut-être traiter avec le fixatif Biofa 3045 après 24 heures. Des restes de colle à tapisser peuvent causer des problèmes d'adhérence.

Veiller à une circulation d'air suffisante pendant et après l'application.

Il est possible, en traitant différentes surfaces avec des systèmes de peintures microporeux, que des traces de nicotine, lignine, rouille, etc. réapparaissent après avoir peint. Le support est donc à tester et des essais à faire. Produit alcalin. Protéger les surfaces vitrées, pierres naturelles, aluminium, bois et laques. En cas de projections sur des surfaces laquées, métalliques, plastifiées, en verre, céramiques, etc. nettoyer immédiatement à l'eau. Conserver dans un endroit sec et frais, à l'abri du gel. Garder hors de portée des enfants. Pistolet : ne respirer pas le brouillard.

Ne pas jeter les résidus à l'égoût.

2. Application : couche de fond

A appliquer à la brosse, au rouleau ou au pistolet. Bien remuer le produit. Ajouter 5 à 10% de fixatif BIOFA 3045 ou ajouter 10% d'eau.

3. Finition

Selon la technique de finition ajouter une deuxième couche de BIOFA 3051 Solimin, pure ou diluée de 3 à 5%.

REMARQUES PARTICULIERES

Ne pas appliquer si la température de l'air ou des supports est inférieure à + 5°C.

Mélanger soigneusement avant l'utilisation.

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir une ou plusieurs fonctions déterminées, telles qu'elles sont définies ci dessus. Les conseils n'ont qu'une valeur indicative, les conditions d'utilisation doivent être conformes aux normes en vigueur. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de BIOBAT sprl. Les renseignements qui figurent sur cette fiche sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

CONDITIONNEMENT

1L, 4L, 10 L.

Pendant l'application et durant le temps de séchage, veillez à bien ventiler et aérer les locaux.

STOCKAGE

A entreposer au frais, à l'abri du gel. Les bidons entamés sont à utiliser au plus vite. Les bidons fermés d'origine sont stable au moins un an. Attention : exposé à la chaleur, le produit peut s'épaissir.

NETTOYAGE DU MATERIEL

A l'eau savonneuse immédiatement après utilisation. Des taches sont à enlever au NATOLE BIOFA 4060.

SECHAGE

Recouvrable après 5 heures.
Pour l'application des glacis : après 24h.

CONSEILS DE SECURITE

Attention : Produit très alcalin. Protéger les surfaces vitrées, les pierres naturelles, l'aluminium, le bois et les laques. En cas de projections, rincer immédiatement à l'eau. Pistolet : ne respirer pas le brouillard.
Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Les produits naturels se gardent également hors de portée des enfants.

RECYCLAGE

Ne pas jeter les résidus dans l'égout.
Faire sécher les chiffons et les résidus à l'air libre. Secs, ils seront plus facilement recyclés.
Déposer les conditionnements vides et les résidus dans une déchetterie.

| |
|--|
| VOC EU-max. (cat. A/a) : 75 g/L (2007) VOC EU-max. (cat. A/a) : 30 g/L (2010) 3051 contient max. 0 g/L |
|--|

Recyclage : Déchets liquides EAK 080112

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir une ou plusieurs fonctions déterminées, telles qu'elles sont définies ci dessus. Les conseils n'ont qu'une valeur indicative, les conditions d'utilisation doivent être conformes aux normes en vigueur. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de BIOBAT sprl. Les renseignements qui figurent sur cette fiche sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.