

# BIOFA 1210

## GRONDLAAG VOOR OLIELAKKEN

te worden aan het gebruikte materiaal.

Voor: BINNEN en BUITEN / Fase: olieachtig

### SAMENSTELLING

Water, krijt, titaandioxide, lijnolie, talk, montmorilloniet, kiezelzuur, lijnolievetzuurester, cobalt-octoaat droger, bewaarmiddel dat tevens toegelaten is voor de voeding.

### EIGENSCHAPPEN

Witte, dekkende hechtlaag. Vochtwerend, goede hechting op hout, staal, aluminium en koper. Voldoet aan de Europese norm EN 71/3 " veilig speelgoed " et DIN 53 160 " Bestand tegen transpiratievocht en speeksel" .

### TOEPASSINGSGBIED

Grondlaag vóór het afwerken met LAKKEN code 11XX of LAKKEN code 12XX op houten en metalen ondergronden. Niet te gebruiken op zink of zinkhoudende oppervlakken. De primer beschermt niet tegen roest.

### VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

De ondergrond grondig schuren, dient droog (hout - 14% vochtigheidsgraad), schoon, ontdaan van alle vetvlekken en voorbereid volgens de regels van de kunst. Eventueel reinigen met VERDUNNER BIOFA 0500. Loszittende, oude verflagen opschuren en reinigen. Tanninerijke houtsoorten (eik, exotisch hout, ...) vooraf ontvetten door middel van een mengsel van alcohol of een solvent op basis van terpentijn.

### TOEPASSING

Goed omroeren voor gebruik. Eénmaal gebruiksklaar mag het aangelengd worden met VERDUNNER BIOFA 0500. Aanbrengen met borstel, rol of pistool. Niet gebruiken bij een temperatuur lager dan 12°C.

**Op voorhand uitproberen.**

**Belangrijk:** tijdens het toepassen en het drogen, de lokalen goed verluchten en ventileren. Niet gebruiken in de buurt van een vlam, niet roken.

### AANBRENGEN MET PISTOOL

**Pistool:** 1,8-2,2 mm, druk 3-5 bars (verdunden Tot 5 à 10% met water). Airless : buis 0,011-0,015 inch, druk 60-120 bar, hoek 20°.  
Deze gegevens zijn indicatief en dienen aangepast

### DROOGTIJD

Droog na 6 uur, schuur- en overschilderbaar na 24 uur (20°C / 50-55% vochtigheidsgraad).

### VERBRUIK / RENDEMENT

Verbruik: 80-100 ml/m<sup>2</sup>  
Rendement: 10-12m<sup>2</sup>/liter

### SCHOONMAAK VAN HET MATERIAAL

Met water.

### BEWARING

Op een koele en droge plaats bewaren. In een reeds geopende verpakking kan een vel ontstaan. Verpakkingen hermetisch afsluiten. Eventueel filteren.

### VERPAKKING

375 ml, 750ml, 2,5 LL

### VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN

**Ook natuurlijke producten dienen buiten het bereik van kinderen te worden gehouden.**

### RECYCLAGE

Overschotten niet in de riolering gieten : laten opdrogen. Opgedroogde overschotten kunnen gemakkelijk gerecycleerd worden samen met het huisvuil.

Breng lege verpakkingen en niet opgedroogde resten naar het containerpark.

Recyclage: vloeibaar afval EAK 080111

VOC : EU-max. (cat. A/d) : 150 g/L (2007)  
BIOFA 1210 bevat max. 0 g/L

*De in dit document beschreven producten werden ontworpen om te beantwoorden aan welomschreven functies zoals hierboven vermeld. De raadgevingen hebben slechts een indicatieve waarde, de gebruiksomstandigheden dienen conform te zijn met de geldende normen. Elke toepassing die niet expliciet vermeld is in onderhavig document, dient voorafgaand aan de uitvoering der werken het voorwerp uit te maken van een consultatie en een schriftelijk bindend akkoord van BIOBAT BVBA. De in deze fiche aangebrachte inlichtingen zijn gebaseerd op onze huidige kennis en zijn het resultaat van test waarbij de objectiviteit voorop staat. Rekening houdend met de voortschrijdende technische evoluties, is ons cliënteel er toe gehouden om de geldigheid van deze fiche na te trekken bij onze diensten, dan wel of deze werd vervangen door een recente editie.*