

# BIOFA 1301 - 1317

## POEDERPIGMENTEN

---

### EIGENSCHAPPEN

Intense kleuropigmenten van aarde, metaal- en gemengde oxiden.

De pigmenten zijn onderling mengbaar en kunnen gebruikt worden voor het aankleuren van BIOFA verven PRIMASOL 3011, SOLIMIN 3051, ZANDVERF 3055 en het wandglazuurmiddel 3110.

Uitgezonderd het LILA code 1314, zijn de pigmenten bestand tegen het alkaliseren en kunnen dus vermengd worden met minerale verven, silicaatverven alsook de andere verven van BIOFA en het bindmiddel voor lazuren.

Het pigment LILA 1314 mag niet gebruikt worden in een alkalisch systeem (kalk of minerale verven), en mag dus niet gebruikt worden op een alkalische ondergrond zoals nieuw beton, een ondergrond in kalk of minerale verf, de tint kan aanzienlijk wijzigen.

De pigmenten kunnen eventueel gemengd worden met lakken, beitsen en oliën van BIOFA, maar dit gebruik wordt afgeraden.

### SAMENSTELLING

ijzeroxydezwart (1301), ijzeroxyderood (1302), omber (1303), okerrood (1304), gebrande omber (1305), geeloranje ijzeroxide (1306), okergeel ijzeroxide (1307), ijzer- en mangaanoxide (1308), anorganisch en organisch mengpigment (1309), ultramarijnblauw (1310), titaangeel (1311), ultramarijnviolet (1312), ultramarijnrood (1313), mangaanviolet (1314), cobaltgroen (1315), cobaltgroen (1316), cobaltblauw (1317).

### TOEPASSING

**1.Vorbereitung:** is afhankelijk van het gebruikte afwerkingproduct. Zie desbetreffende fiches.

**2.Gebruik:** Meng, onder goed roerend, de pigmenten onder de muurverf totdat men een homogene kleur bekomt. Het poederpigment niet over doseren (krijtvorming). Tevens is aangewezen om het pigment eerst op te lossen in water (75 gram pigment in 100 ml water) en de verkregen pasta onder regelmatig roeren 12 uur te laten staan alvorens deze onder de verf te mengen.

Voor een wandglaceertechniek: meng 200-300g bindmiddel BIOFA 3110 met 10g poederpigment (opgelost in 600-700ml water).

**3.Schoonmaak van het materiaal:** met BIOFA 0600 borstelreiniger.

### RENDEMENT

De hoeveelheid is afhankelijk van de gewenste kleurintensiteit en de gebruikte verf.

### VERPAKKING

75 en 150 gram

### BEWARING

Droog en koel bewaren.

### VEILIGHEIDVOORSCHRIFTEN

Ook natuurlijke producten dienen buiten het bereik van kinderen te worden gehouden.

De pigmenten 1310, 1312, 1313 en 1314 verwijderd houden van zuren. Voorkom het maken van stof.

### RECYCLAGE

Breng lege verpakkingen en niet opgedroogde resten naar het containerpark.

Afval niet in riolering lozen.

*De in dit document beschreven producten werden ontworpen om te beantwoorden aan welomschreven functies zoals hierboven vermeld. De raadgevingen hebben slechts een indicatieve waarde, de gebruiksomstandigheden dienen conform te zijn met de geldende normen. Elke toepassing die niet expliciet vermeld is in onderhavig document, dient voorafgaand aan de uitvoering der werken het voorwerp uit te maken van een consultatie en een schriftelijk bindend akkoord van BIOBAT BVBA. De in deze fiche aangebrachte inlichtingen zijn gebaseerd op onze huidige kennis en zijn het resultaat van test waarbij de objectiviteit voorop staat. Rekening houdend met de voortschrijdende technische evoluties, is ons cliënteel er toe gehouden om de geldigheid van deze fiche na te trekken bij onze diensten, dan wel of deze werd vervangen door een recente editie.*