

BIOFA 2052

WERKPLANKOLIE

EIGENSCHAPPEN

Werkplankolie is een natuurlijke olie zonder oplosmiddelen en zeer vlekbestendig. (wijnen, koffievlekken, vruchtensappen en anderen) volgens DIN norm 68 681 T 1B; eveneens geschikt voor speelgoed (EN norm 71,3) getest op het in contact komen met voedsel.

De olie dringt diep in het hout, microporeus, antistatisch, en doet de natuurlijke structuur en de tint van het hout heropleven.

SAMENSTELLING

Lijnolie, houtolie, ricineenolie, colofoniumharsester, microwas, cobaltbis (2-ethylhexanoat), zirconium- en mangaan-octoaat drogers, antioxidanten.

TOEPASSING

1. Voorbereiding van de ondergrond: de ondergrond dient droog te zijn (vochtigheidsgraad <12%), zuiver, stof- en vetvrij. Een laatste schuurbeurt met korrel P180.

2. Grondlaag: breng een overvloedige laag olie aan met borstel, doek of rol. Herverdeel de olie na 20 - 30 minuten op plaatsen waar de olie reeds in het hout ingedrongen is. Verwijder nadien het teveel aan olie en polier met een doek of een viltschijf

3. Afwerking: breng na 24 uur een dunne laag olie aan met een doek en handel zoals bij de grondlaag. Afhankelijk van de porositeit van het hout dient daags nadien een derde laag aangebracht te worden.

Belangrijk: Een voorafgaandelijke test is aangewezen. Voorkom dat overtollige olie achterblijft (glans!). Tijdens het toepassen en het drogen, de lokalen goed verluchten en ventileren. Niet gebruiken bij temperaturen <16°C.

4. Schoonmaak van het materiaal: reinigen met Borstelreiniger BIOFA 0600 (oplosmiddelvrij) of met Verdunner BIOFA 0500.

5. Onderhoud: gebruik voor het dagelijks onderhoud van de werkplank een pH neutrale zeep (NACASA BIOFA 4010) in lauw water..

Voor het heropfrissen van het hout: eerst reinigen, eenmaal opgedroogd, handel zoals beschreven onder nummer 3.

Hout dat reeds aangetast is (grijs geworden) eerst opschuren met korrel P240.

Voor werkplanken die sterk belast worden, maandelijks een dunne laag olie aanbrengen.

DROOGTIJD

Droog na 16-24 uur (20°C / 50-55% vochtigheidsgraad). Een optimale weerstand en volledige uitharding wordt bekomen na 7-10 dagen.

VERBRUIK / RENDEMENT

Eerste laag: verbruik : 25-35 ml/m²; rendement 30-40 m²/liter.

Tweede en derde laag: verbruik : 5-10 ml/m²; rendement 100-200 m²/liter.

Afhankelijk van de porositeit van het hout.

BEWARING

Droog en koel bewaren. Verwijder het vlies dat mogelijks ontstaat bij reeds geopende verpakkingen.

Sluit de verpakking hermetisch.

VERPAKKING

150 ml in glazen flesjes,

750 ml, 2,5 L in metalen blikken.

VEILIGHEIDVOORSCHRIFTEN

Gedrenkte doeken bewaren in een goed afgesloten metalen blik of onderdempelen in water; niet laten opdrogen op een brandbare ondergrond: risico op zelfontbranding, product zelf is niet zelfontbrandbaar maar wel ontvlambaar. Bevat cobaltbis (2-ethylhexanoat) en kan een allergische reactie veroorzaken.

Buiten het bereik van kinderen bewaren. Enkel in goed geventileerde lokalen gebruiken.

De huid afdoende beschermen. Draag een masker bij het schuren. Een karakteristieke geur is te wijten aan het gebruik van natuurlijke grondstoffen

RECYCLAGE

Resten niet in de riolering lozen. Opgedroogde resten kunnen gerecycleerd worden samen met het huisvuil.

Breng lege verpakkingen en niet opgedroogde resten naar het containerpark.

Recyclage: vloeibaar afval EAK 08 01 12

De in dit document beschreven producten werden ontworpen om te beantwoorden aan welomschreven functies zoals hierboven vermeld. De raadgevingen hebben slechts een indicatieve waarde, de gebruiksomstandigheden dienen conform te zijn met de geldende normen. Elke toepassing die niet expliciet vermeld is in onderhavig document, dient voorafgaand aan de uitvoering der werken het voorwerp uit te maken van een consultatie en een schriftelijk bindend akkoord van BIOBAT bvba. De in deze fiche aangebrachte inlichtingen zijn gebaseerd op onze huidige kennis en zijn het resultaat van test waarbij de objectiviteit voorop staat. Rekening houdend met de voortschrijdende technische evoluties, is ons cliënteel er toe gehouden om de geldigheid van deze fiche na te trekken bij onze diensten, dan wel of deze werd vervangen door een recente editie.