

BIOFA 2059

OLIE-WAS voor professionelen

EIGENSCHAPPEN

Mengsel van olie en was zonder oplosmiddelen. Voorziet het hout van een satijnafwerking, slijtvast, vochtbestendig en antistatisch.

SAMENSTELLING

Lijnolie, houtolie, ricineolie, microwas, zinkoxide, colofoniumharsester, cobalt-, zirconium- en mangaan-octoaat drogers, antioxidanten.

TOEPASSINGSGBIED

Parket, plankenvloer, OSB platen binnenshuis.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

Het hout dient geschuurd te worden met korrel 150. De ondergrond dient droog te zijn (vochtigheidsgraad minder dan 12%), schoon, stofvrij en ontdaan van vetvlekken. Zwevende planken dien gelijmd te worden in de voegen.

TOEPASSING

Voldoende aanbrengen met een rol met korte haren. Na 20 à 40 minuten te laten indringen, het overtollige verwijderen met een rubberen spatel. Nadien met een woodboy met groene pad overgaan. Tenslotte droogpolieren tot een uniform en gesatineerd oppervlak. Wanneer er zich onregelmatigheden voordoen of wanneer de vloer mat is, wordt een tweede dunne laag aangewezen.

Het aanbrengen van twee dunne lagen kan met een tussentijd van 1 uur tot 1 dag met behulp van een zwabber (korte vezels). Overgaan met een woodboy met witte pad 1 uur na de tweede laag.

Wanneer de olie werd aangekleurd: afwerken met 2 lagen BIOFA 2055 met 10% Biofa 2059 aangekleurd.

Zorg ervoor dat er zich geen opstapeling van olie voordoet in de voegen. Anders werken met BIOFA 2044 of 2055.

Test uit te voeren.

Belangrijk: tijdens het toepassen en het drogen, de lokalen goed verluchten en ventileren.

DROOGTIJD

Droog na 6 à 12 uur (20-23°C / 50-55% vochtigheidsgraad). Volledige uitharding en optimale weerstand na 7 à 10 dagen.

VERBRUIK / RENDEMENT

Verbruik: 35 à 50 g/m² (volgens het absorptievermogen van de ondergrond), Rendement: 27 à 38 m²/liter.

SCHOONMAAK VAN HET MATERIAAL

Met verdunner BIOFA 0500 onmiddellijk na gebruik.

BEWARING

Droog en koel bewaren. Sluit de verpakking hermetisch.

VERPAKKING

750 ml, 2,5 L en 10L.

VEILIGHEIDVOORSCHRIFTEN

Ook natuurlijke producten dienen buiten het bereik van kinderen te worden gehouden.

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

Schadelijk voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart

RECYCLAGE

Overschotten niet in de riolering gieten: laten opdrogen. Opgedroogde overschotten kunnen gemakkelijk gerecycleerd worden samen met het huisvuil.

Breng lege verpakkingen en niet opgedroogde resten naar het containerpark.

Recyclage: vloeibaar afval EAK 080111

VOC EU –max (cat.A/f) : 700 g/L (2007) BIOFA 2059 bevat max. 0g/L VOC
--

De in dit document beschreven producten werden ontworpen om te beantwoorden aan welomschreven functies zoals hierboven vermeld. De raadgevingen hebben slechts een indicatieve waarde, de gebruiksomstandigheden dienen conform te zijn met de geldende normen. Elke toepassing die niet expliciet vermeld is in onderhavig document, dient voorafgaand aan de uitvoering der werken het voorwerp uit te maken van een consultatie en een schriftelijk bindend akkoord van BIOBAT bvba. De in deze fiche aangebrachte inlichtingen zijn gebaseerd op onze huidige kennis en zijn het resultaat van test waarbij de objectiviteit voorop staat. Rekening houdend met de voortschrijdende technische evoluties, is ons cliënteel er toe gehouden om de geldigheid van deze fiche na te trekken bij onze diensten, dan wel of deze werd vervangen door een recente editie.