

BIOFA 2060

HARDE WAS VOOR VLOEREN

EIGENSCHAPPEN

Weerstaat slijtage, beschermt tegen indringen.
Kleurloos en gesatineerd
Antistatisch

SAMENSTELLING

alifatische koolwaterstoffen, bijenwas, Carnaubawas, paraffinewas, citraal.

TOEPASSINGSGBIEDEN

Voor vloeren in hout of kurk, deuren, meubels, maar ook voor decoratief hout op muren en plafonds. Niet geschikt voor vochtige ruimtes.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

De ondergrond dient droog te zijn, schoon, stofvrij en ontdaan van alle vetvlekken. Eventueel reinigen met VERDUNNER BIOFA 0500. Het is aangewezen eerst een laag KLEURLOZE HARDE GRONDLAAG code BIOFA 3755 aan te brengen of VERHELDERENDE HARDE GRONDLAAG code BIOFA 3756. HARDE WAS VOOR VLOEREN is een aanvulling voor UNIVERSELE HARDE OLIE BIOFA 2044 (zie technische fiches).

TOEPASSING

Breng een zeer dunne laag aan met een doek die niet pluist en goed verdelen. Een tweede laag was mag aangebracht worden. Polijsten na 3 à 6 uur (wol, witte pad). De oppervlakken onderhouden met een zeepsop met een weinig BIOFA Nacasa 4010.

Belangrijk: tijdens het toepassen en het drogen, de lokalen goed verluchten en ventileren.

VERBRUIK / RENDEMENT

De in dit document beschreven producten werden ontworpen om te beantwoorden aan welomschreven functies zoals hierboven vermeld. De raadgevingen hebben slechts een indicatieve waarde, de gebruiksomstandigheden dienen conform te zijn met de geldende normen. Elke toepassing die niet expliciet vermeld is in onderhavig document, dient voorafgaand aan de uitvoering der werken het voorwerp uit te maken van een consultatie en een schriftelijk bindend akkoord van BIOBAT bvba. De in deze fiche aangebrachte inlichtingen zijn gebaseerd op onze huidige kennis en zijn het resultaat van test waarbij de objectiviteit voorop staat. Rekening houdend met de voortschrijdende technische evoluties, is ons cliënteel er toe gehouden om de geldigheid van deze fiche na te trekken bij onze diensten, dan wel of deze werd vervangen door een recente editie.

	Verbruik	Rendement
Blank hout	25 - 33 g/m ²	30 - 40 m ² /L
Geolied hout	15 - 20g/m ²	50 - 70 m ² /L

DROOGTIJD

Polijsten na 3 tot 6 uur.
Droog na 24 uur.

SCHOONMAAK VAN HET MATERIAAL

Met verdunner BIOFA 0500 onmiddellijk na gebruik en nadien met een zeepsop.

BEWARING

Droog en koel bewaren. Verwijder het vlies dat mogelijks ontstaat bij reeds geopende verpakkingen. Sluit de verpakking hermetisch.

VERPAKKING

200 ml, 1 L, 2,5 L.

VEILIGHEIDVOORSCHRIFTEN

Ook natuurlijke producten dienen buiten het bereik van kinderen te worden gehouden.

Dampen en spuitnevel niet inademen.
Aanraking met de huid vermijden.

RECYCLAGE

Overschotten niet in de riolering gieten: laten opdrogen. Opgedroogde overschotten kunnen gemakkelijk gerecycleerd worden samen met het huisvuil.
Breng lege verpakkingen en niet opgedroogde resten naar het containerpark.

Afvalcode 08 01 11

VOC EU (cat. Af) : 700g/l (2007)
2060 bevat max ; 600 g/l