

BIOFA 3032

NOVASOL muurverf binnen

Voor: Binnen / Fase: waterachtig

SAMENSTELLING

Water, marmervoeder, aluminiumsilicaat, krijt, titaandioxide, talk, lijnolie, diatomeeënaarde, turksroodolie, montmorilloniet, caseïne, boorzout, verzilverd aluminiumoxide, lavendelolie, cederolie, sinaasappelolie, Tungolie.

EIGENSCHAPPEN

Witte dispersieverf voor binnen, zonder solventen, microporeus, op basis van natuurlijke grondstoffen. Goede dekkraft. Matte afwerking. Niet afwasbaar. Beschikbaar in wit en kan aangekleurd worden met BIOFA kleurconcentraten 3510-3590.

TOEPASSINGSGBIED

NOVASOL kan aangebracht worden op een crépi, beton, pleister, gipsplaten, kalklaag, korrelpapier, behangpapier,....Mag gebruikt worden op andere matte verflagen.

BIJZONDERE OPMERKINGEN

Niet gebruiken bij een temperatuur lager dan 12°C. Grondig omroeren voor gebruik. Minstens 24 uur wachten vooraleer wandglaceertechniek toe te passen. Tijdens het toepassen en het drogen, de lokalen goed verluchten en ventileren.

Er kan zich aanvankelijk even een typische geur verspreiden, toe te schrijven aan het gebruik van natuurlijke grondstoffen.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

De ondergrond dient droog, schoon, ontdaan van alle vetvlekken en voorbereidt volgens de regels van de kunst. Verwijder loszittende oude verflagen, kalk- of lijmverf. Schuur en reinig lak- of olieerflagen, en breng bij voorkeur een laag GRONDVERF BIOFA 0811 aan. Op broze of sterk absorberende ondergrond: eerst een laag FIXEERMIDDEL VOOR MUREN BIOFA 0810 verdund met 1/3 water.

Vers beton, klakpleister of cement pas na 6 weken behandelen. Raadpleeg voorbereidingschema hieronder.

De in dit document beschreven producten werden ontworpen om te beantwoorden aan welomschreven functies zoals hierboven vermeld. De raadgevingen hebben slechts een indicatieve waarde, de gebruiksomstandigheden dienen conform te zijn met de geldende normen. Elke toepassing die niet expliciet vermeld is in onderhavig document, dient voorafgaand aan de uitvoering der werken het voorwerp uit te maken van een consultatie en een schriftelijk bindend akkoord van BIOBAT bvba. De in deze fiche aangebrachte inlichtingen zijn gebaseerd op onze huidige kennis en zijn het resultaat van test waarbij de objectiviteit voorop staat. Rekening houdend met de voortschrijdende technische evoluties, is ons cliënteel er toe gehouden om de geldigheid van deze fiche na te trekken bij onze diensten, dan wel of deze werd vervangen door een recente editie.

Muren waarvan het behangpapier verwijderd werd, lichtjes opschuren (korrel 60 à 100) en ontstoffen, nadien reinigen met een vochtige doek (lauw water). Resten van behangselijm kunnen hechtingsproblemen veroorzaken.

Belangrijk: Het is mogelijk, bij behandeling van verschillende ondergronden met microporeuse verven, dat vlekken zoals nicotine, lignine, roet, e.d. doorkomen na geschilderd te hebben. Het is dus aangewezen om een voorafgaandelijke test uit te voeren

TOEPASSING

NOVASOL aanbrengen in 2 lagen (de eerste laag verdund tot 5%) met borstel, rol met middellange wolharen of pistool (systeem Airless, buis : 0,53 mm , druk : 200 bar)

DROOGTIJD

Droog na 2 tot 4 h , overschilderbaar na 24 uur

SCHOONMAAK VAN HET MATERIAAL

Met water of NAPONA BIOFA 2090 (reiniger zonder oplosmiddelen)

VERBRUIK

8-9m² per liter per laag
120ml per m²

VERPAKKING

1 L, 4 L, 10 L

VEILIGHEIDVOORSCHRIFTEN

Ook natuurlijke producten dienen buiten het bereik van kinderen te worden gehouden.

RECYCLAGE

Overschotten niet in de riolering gieten: laten opdrogen. De opgedroogde overschotten kunnen gemakkelijk gerecycleerd worden. Composteerbaar.

Breng lege verpakkingen en niet opgedroogde resten naar het containerpark.

Recyclage: vloeibaar afval EAK 080112

VOC EU –max (cat.A/e) : 75 g/L (2007)

BIOFA 3032 bevat max. 1g/L VOC

De in dit document beschreven producten werden ontworpen om te beantwoorden aan welomschreven functies zoals hierboven vermeld. De raadgevingen hebben slechts een indicatieve waarde, de gebruiksomstandigheden dienen conform te zijn met de geldende normen. Elke toepassing die niet expliciet vermeld is in onderhavig document, dient voorafgaand aan de uitvoering der werken het voorwerp uit te maken van een consultatie en een schriftelijk bindend akkoord van BIOBAT bvba. De in deze fiche aangebrachte inlichtingen zijn gebaseerd op onze huidige kennis en zijn het resultaat van test waarbij de objectiviteit voorop staat. Rekening houdend met de voortschrijdende technische evoluties, is ons cliënteel er toe gehouden om de geldigheid van deze fiche na te trekken bij onze diensten, dan wel of deze werd vervangen door een recente editie.