

BIOFA 3061 ZANDVERF

Voor : BINNEN / Fase : WATERACHTIG

EIGENSCHAPPEN

Zandverf met fijne structuur en zonder oplosmiddelen, op basis van natuurlijke grondstoffen, goede dekkraft en zeer microporeus. Kan aangebracht worden met rol of borstel, droogt snel.

TOEPASSINGSGBIED

Voor alle minerale ondergronden binnenshuis (pleister, pleisterplaten ...) en oude, goedhechtende lagen dispersieverven. Kan gebruikt worden als grondlaag voor het aanbrengen van wandglaceertechniek BIOFA 3210-3290.

SAMENSTELLING

Water, kwartszand, marmerpoeder, aluminiumsilicaat, titaandioxide, lijnolie, talk, turksroodolie, boorzout, montmorilloniet, caseïne, zilver- en aluminiumoxide, lavendel-, ceder-, Ylang- en sinaasappelolie. (bevat limoenen)

KLEUREN

Wit, kan aangekleurd worden met de kleurconcentraten BIOFA 3510-3590.

TOEPASSING

1. Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond dient droog, schoon, ontdaan van alle vetvlekken en voorbereid volgens de regels van de kunst.

Verwijder loszittende oude verflagen, kalk- of lijmverf. Schuur en reinig lak- of olieerflagen, en breng bij voorkeur een laag GRONDVERF BIOFA 0811 aan. Op broze of sterk absorberende ondergrond: eerst een laag FIXEERMIDDEL VOOR MUREN BIOFA 0810 verdund met 1/3 water.

Vers beton, klakpleister of cement pas na 6 weken behandelen. Raadpleeg voorbereidingschema hieronder.

Muren waarvan het behangpapier verwijderd werd, lichtjes opschuren (korrel 60 à 100) en ontstoffen, nadien reinigen met een vochtige doek (lauw water. Resten van behangselijm

kunnen hechtingsproblemen veroorzaken.

Belangrijk: Het is mogelijk, bij behandeling van verschillende ondergronden met microporeuse verven, dat vlekken zoals nicotine, lignine, roet, e.d. doorkomen na geschilderd te hebben. Het is dus aangewezen om een voorafgaandelijke test uit te voeren.

2. Toepassing

Goed omroeren voor gebruik. Zandkorrelverf klaar voor gebruik, mag lichtjes aangelengd worden 5 à 10% water. Aanbrengen in 1 of 2 lagen met borstel of rol met lange haren en uniformiseren met mousen rol.

De temperatuur mag niet lager zijn dan 12°C. De lokalen goed ventileren tijdens en na het toepassen.

3. Schoonmaak van het materiaal

Onmiddellijk na gebruik met NAPONA BIOFA 2090 (aangelengd), naspoelen met helder water.

DROOGTIJD

Droog en overschilderbaar na 12 uur. Indien afwerking met wandglaceertechniek: 24uur dagen wachten (23°C / 50-50% vochtigheidsgraad).

VERBRUIK – RENDEMENT

160-200ml/m², 5-6 m²/l per laag. Het verbruik en het rendement is sterk afhankelijk van de aard en de absorptiegraad van de ondergrond.

BEWARING

Koel en vorstvrij bewaren. Reeds geopende verpakking zo snel mogelijk opgebruiken. Niet geopende verpakkingen zijn minstens één jaar houdbaar.

VERPAKKING

4 L en 10L

VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN

Ook natuurlijke producten dienen buiten het bereik van kinderen te worden gehouden.

Er kan zich aanvankelijk even een typische geur verspreiden, toe te schrijven aan het gebruik van natuurlijke grondstoffen.

De in dit document beschreven producten werden ontworpen om te beantwoorden aan welomschreven functies zoals hierboven vermeld. De raadgevingen hebben slechts een indicatieve waarde, de gebruiksomstandigheden dienen conform te zijn met de geldende normen. Elke toepassing die niet expliciet vermeld is in onderhavig document, dient voorafgaand aan de uitvoering der werken het voorwerp uit te maken van een consultatie en een schriftelijk bindend akkoord van BIOBAT BVBA. De in deze fiche aangebrachte inlichtingen zijn gebaseerd op onze huidige kennis en zijn het resultaat van test waarbij de objectiviteit voorop staat. Rekening houdend met de voortschrijdende technische evoluties, is ons cliënteel er toe gehouden om de geldigheid van deze fiche na te trekken bij onze diensten, dan wel of deze werd vervangen door een recente editie.

Technische Fiche ZANDVERF BIOFA 3061

12/12/2007

RECYCLAGE

Overschotten niet in de riolering gieten: laten opdrogen. De opgedroogde overschotten kunnen gemakkelijk gerecycleerd worden.

Composteerbaar.

Breng lege verpakkingen en niet opgedroogde resten naar het containerpark.

Recyclage: vloeibaar afval EAK 080112

VOC EU –max (cat.A/e) : 75 g/L (2007)

BIOFA 3061 bevat max. 1g/L VOC

SOORT ONDERGROND

Vers cement of kalk :

Oude cement- of kalklaag :

gipspleister :

Kalksteen :

Beton :

Vezelplaten, zacht of van cellulose :

Spaanplaat :

Pleisterplaten :

Schilderspapiert :

Oude kalkverven of op basis van lijm:

Oude laklagen, olieverven of latex :

Verdun het fixatief voor muren met 1 :3 delen water (1 volume Fixatief op 3 volumes water).

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

Min. 6 weken wachten. Nadien een laag FIXEERMIDDEL VOOR MUREN BIOFA 810 aanbrengen.

Verwijder loszittende verfdelen. Breng een laag FIXEERMIDDEL VOOR MUREN aan BIOFA 810 of sterk verdunde verf (1:1).

Verwijder loszittende verfdelen. Breng een laag FIXEERMIDDEL VOOR MUREN aan BIOFA 810 of sterk verdunde verf (1:1).

Breng een laag FIXEERMIDDEL VOOR MUREN aan BIOFA 810 of sterk verdunde verf (1:1).

Min. 6 weken wachten. Verwijder alle oliesporen van bekisting. Breng een laag FIXEERMIDDEL VOOR MUREN aan BIOFA 810 of sterk verdunde verf (1:1).

Geen grondlaag, kan onmiddellijk overschilderd worden.

Daar er een risico bestaat op vergeling ; breng eerst een laag Grondverf BIOFA 811 aan.

Breng een laag FIXEERMIDDEL VOOR MUREN aan BIOFA 810.

Geen grondlaag, kan onmiddellijk overschilderd worden.

Deze verflagen volledig verwijderen, breng nadien een laag FIXEERMIDDEL VOOR MUREN aan BIOFA 810.

Verwijder loszittende delen, muren grondig opschuren. Breng nadien een laag FIXEERMIDDEL VOOR MUREN aan BIOFA 810.

De in dit document beschreven producten werden ontworpen om te beantwoorden aan welomschreven functies zoals hierboven vermeld. De raadgevingen hebben slechts een indicatieve waarde, de gebruiksomstandigheden dienen conform te zijn met de geldende normen. Elke toepassing die niet expliciet vermeld is in onderhavig document, dient voorafgaand aan de uitvoering der werken het voorwerp uit te maken van een consultatie en een schriftelijk bindend akkoord van BIOBAT BVBA. De in deze fiche aangebrachte inlichtingen zijn gebaseerd op onze huidige kennis en zijn het resultaat van test waarbij de objectiviteit voorop staat. Rekening houdend met de voortschrijdende technische evoluties, is ons cliënteel er toe gehouden om de geldigheid van deze fiche na te trekken bij onze diensten, dan wel of deze werd vervangen door een recente editie.