

BIOFA 3110 tot 3290 BINDMIDDEL en KLEURCONCENTRATEN voor wandglaceertechniek

Voor: BINNEN / Fase: WATERACHTIG

SAMENSTELLING

Bindmiddel : water, schellak, turksroodolie, alifatische koolwaterstoffen, essentiële dennenaaldenolie, polysacchariden, ricineenolie, lijnolie, colofoniumharsester, boorzout, natriumpolyfosfaat, lavendel- en tijmolie, citraal.

Kleurconcentraten: idem bindmiddel + natuurlijke pigmenten volgens kleur.

EIGENSCHAPPEN

Product voor decoratieve technieken binnenshuis, samengesteld uit een waterachtig bindmiddel op basis van harsen, natuurlijke oliën en kleurconcentraten met minerale pigmenten. Kan aangebracht worden in opeenvolgende lagen met verschillende nuanceringen. Harmonisch qua kleur. Gepersonaliseerd decor. Afwasbaar indien eindlaag bindmiddel Biofa 3110 puur of SATIJNVERNIS BIOFA 2051.

TOEPASSINGSGBIED

Alle minerale ondergronden en reeds geschilderd korrelpapier. Kan eveneens gebruikt worden als artistieke verf.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

De ondergrond dient droog te zijn, schoon, ontdaan van vetvlekken en al geschilderd met een laag 3011 – 3031 – 3046 - 3051 of 3061, wit of lichtjes aangekleurd.

TOEPASSING

Maak een kleine hoeveelheid klaar met: 2 delen bindmiddel en 1 deel kleurconcentraat voeg aan deze gekozen kleur voorzichtig 7 delen koud water toe.

Men mag ook, om over een groter kleurenpalet te beschikken, de poederpigmenten gebruiken BIOFA 1301 tot 1319 om het bindmiddel BIOFA 3110 te kleuren. In dit geval bij voorkeur voorafgaandelijk het poederpigment vermengen met water (75 gr. Poederpigmenten in 100 gr. water) en min 12 uur laten rusten. 10 gr van dit mengsel onderroeren in 200 à 300 gr. BINDMIDDEL 3110, en nadien 300 tot 700 gr water toevoegen . Goed omroeren voor gebruik.

Aanbrengen met een vernisborstel, spatel of een lijmborstel, natuurspons of doek. Begin met de lichtste kleur. Laat 3 uur tussen elke laag. Max 7 lagen.

Belangrijk : tijdens het toepassen en het drogen, de lokalen goed verluchten en ventileren.

DROOGTIJD :

Wacht 2 tot 3 uur voor elke volgende laag. Bij drie aangebrachte lagen duurt het 24 uur voor totale uitharding. De droogtijd neemt toe bij meerdere lagen. Wacht 24 uur voor het aanbrengen van een eindlaag BINDMIDDEL BIOFA 3110 eventueel verdund.

VERBRUIK :

1 liter van het verkregen mengsel (20% bindmiddel, 10% kleurconcentraten en 70% water) voldoet voor 15 tot 18 m²

SCHOONMAAK VAN HET MATERIAAL :

Met water onmiddellijk na gebruik of met NAPONA 2090.

BEWARING:

Op een koele, droge en vorstvrije plaats. Sluit verpakkingen hermetisch. Geopende verpakkingen zo snel mogelijk opgebruiken.

VERPAKKING

250 ml, 1 L, 5 L voor het BINDMIDDEL BIOFA 3110

100 ml, 250 ml voor DE KLEURCONCENTRATEN voor wandglaceertechniek BIOFA 3210 tot 3290.

VEILIGHEIDVOORSCHRIFTEN

Ook natuurlijke producten dienen buiten het bereik van kinderen te worden gehouden.

Er kan zich aanvankelijk even een typische geur verspreiden, toe te schrijven aan het gebruik van natuurlijke grondstoffen.

VOC : EU (cat.A/a) : 75g/l (2007)

BIOFA 3110 bevat max. 25g/l

De in dit document beschreven producten werden ontworpen om te beantwoorden aan welomschreven functies zoals hierboven vermeld De raadgevingen hebben slechts een indicatieve waarde, de gebruiksomstandigheden dienen conform te zijn met de geldende normen.Elke toepassing die niet expliciet vermeld is in onderhavig document, dient voorafgaand aan de uitvoering der werken het voorwerp uit te maken van een consultatie en een schriftelijk bindend akkoord van BIOBAT bvba. De in deze fiche aangebrachte inlichtingen zijn gebaseerd op onze huidige kennis en zijn het resultaat van test waarbij de objectiviteit voorop staat. Rekening houdend met de voortschrijdende technische evoluties, is ons cliënteel er toe gehouden om de geldigheid van deze fiche na te trekken bij onze diensten, dan wel of deze werd vervangen door een recente editie.