

BIOFA 3755

HARDE GRONDLAAG, zonder solventen

Voor: BINNEN / Fase: OLIEACHTIG

SAMENSTELLING

Houtolie (Tungolie), lijnolie, zonnebloemolie, , microwas, colofoniumharsester, cobalt-, zirconium-, en mangaan-octoaat drogers, antioxidanten.

EIGENSCHAPPEN

Universele grondlaag zonder solventen voor houten oppervlakken binnenshuis, microporeus en vochtafstotend, dringt diep in. Doet het hout heropleven.

TOEPASSINGSGBIED

Voor absorberende ondergronden binnenshuis, voornamelijk voor vloeren in hout en kurk, maar tevens ook voor trappen, meubels, inrichting in interieur. Egaliseert de verschillende poreusheden. Dient afgewerkt te worden met een eindlaag BIOFA UNIVERSELE OLIE 2044, een was BIOFA 2060/2061, een vernis BIOFA 2051 of BIOFA OLIE-WAS 2055.

TOEPASSING

1.VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

De ondergrond dient droog te zijn (vochtigheidsgraad minder dan 12%), schoon, stofvrij, ontdaan van vetvlekken en voorbereid volgens de regels van de kunst.

(eventueel reinigen met verdunner BIOFA 0500).

Oude verflagen verwijderen. Tanninerijke houtsoorten (eik, exotisch hout, ...)vooraf ontvetten met alcohol en minstens 24 uur laten opdrogen.

2a. HOUTEN VLOEREN

Parketvloer, zonder voegen, opschuren met korrel 150-180. Voorkom dat de olie in tussenruimtes vloeit.

Opmerkingen bij vloerverwarming: eerst 3 dagen verwarmen dan verwarming afzetten en 24 uur wachten vooraleer de eerste laag aan te brengen. 72 uur na de laatste laag mag de verwarming opnieuw aan (verwarm met 5°C per 24 uur, max 30°C temperatuur van het water).

Giet de grondlaag uit in een hoek van het te behandelen oppervlak, verdeel de olie met behulp van een trekker. Opgelet: draag schoenen met zolen bestand tegen olie of draag sokken in plastic. Verwijder na 30-40 minuten de niet ingedrongen olie op zo een wijze dat en toch nog een dunne film olie achterblijft. Oppervlakken <20m² opboenen met een viltschijf op blok of met een mop met korte haren. >20m² gebruik een boenmachine met witte viltschijf.

Plankenvloer: breng een dunne laag olie aan met een verdeelmes of een brede spalter in de richting van het hout. Voorkom dat overtollige olie in de

voegen dringt. Voor weinig absorberende ondergronden mag het product aangelengd worden met BIOFA VERDUNNER 0500.

2b.TRAPPEN, MEUBELS

Finaal opschuren met korrel 240. Breng een dunne laag olie aan met borstel, doel of pistool. Opboenen na 30-40 minuten met witte viltschijf of doek.

Een voorafgaandelijke test is aangewezen.

Opgelet: overtollige olie veroorzaakt een kleverig en glanzend oppervlak dat niet volledig uithard.

Niet werken onder de 16°C. Tijdens de toepassing en het drogen de lokalen goed verluchten.

3. SCHOONMAAK VAN HET MATERIAAL

Met BORSTELREINIGER BIOFA 0600 (oplosmiddelvrij) of met VERDUNNER BIOFA 0500, onmiddellijk na gebruik.

DROOGTIJD

Overschilderbaar na 12-16 uur (20°C / 50/55% vochtigheidsgraad). Volledig uitgehard na 7-10 dagen. Te lage temperaturen of te hoge vochtigheid (van lucht of ondergrond) vertraagd het drogen, alsook tropische hout en kurk.

VERBRUIK / RENDEMENT

Afhankelijk van het absorptievermogen van de ondergrond:

Verbruik: 15 tot 20 ml/m².

Rendement 50 tot 70 m²/liter.

BEWARING

Droog en koel bewaren. Bij reeds geopende verpakkingen kan er een vlies ontstaan, sluit de verpakking hermetisch of giet over in een kleinere verpakking.

VERPAKKING

750 ml, 2,5 L, 10 L

De in dit document beschreven producten werden ontworpen om te beantwoorden aan welomschreven functies zoals hierboven vermeld. De raadgevingen hebben slechts een indicatieve waarde, de gebruiksomstandigheden dienen conform te zijn met de geldende normen. Elke toepassing die niet expliciet vermeld is in onderhavig document, dient voorafgaand aan de uitvoering der werken het voorwerp uit te maken van een consultatie en een schriftelijk bindend akkoord van BIOBAT bvba. De in deze fiche aangebrachte inlichtingen zijn gebaseerd op onze huidige kennis en zijn het resultaat van test waarbij de objectiviteit voorop staat. Rekening houdend met de voortschrijdende technische evoluties, is ons cliënteel er toe gehouden om de geldigheid van deze fiche na te trekken bij onze diensten, dan wel of deze werd vervangen door een recente editie.

VEILIGHEIDVOORSCHRIFTEN

Xi irritierend

Opgelet!

Gedrenkte doeken laten drogen, verwijderd van elke warmtebron (gevaar voor zelfontbranding), of ophangen na gedrenkt te hebben in water.

Bevat cobaltoctoaat en Tungolie.: kann allergische reacties veroorzaken. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. Het product op zichzelf is niet ontvlambaar maar maakt veel warmte vrij bij het opdrogen (vermijdt doeken in propvorm). Technische fiche raadplegen.

Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

Ook natuurlijke producten dienen buiten het bereik van kinderen te worden gehouden. In geval van inslikken, onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Breng ev. een beschermende laag crème aan op de huid.

Draag een stofmasker bij het schuren.

Er kan zich aanvankelijk even een typische geur verspreiden, toe te schrijven aan het gebruik van natuurlijke grondstoffen.







RECYCLAGE

Overschotten niet in de riolering gieten: laten opdrogen. De opgedroogde overschotten kunnen gemakkelijk gerecycleerd worden samen met het huisvuil.

Breng lege verpakkingen en niet opgedroogde resten naar het containerpark.

Recyclage: vloeibaar afval EAK 080111

VOC EU-max. (cat. A/H) 750 g/L (2010) ,
BIOFA 3755zs bevat max. 1 g/L



De in dit document beschreven producten werden ontworpen om te beantwoorden aan welomschreven functies zoals hierboven vermeld. De raadgevingen hebben slechts een indicatieve waarde, de gebruiksomstandigheden dienen conform te zijn met de geldende normen. Elke toepassing die niet expliciet vermeld is in onderhavig document, dient voorafgaand aan de uitvoering der werken het voorwerp uit te maken van een consultatie en een schriftelijk bindend akkoord van BIOBAT bvba. De in deze fiche aangebrachte inlichtingen zijn gebaseerd op onze huidige kennis en zijn het resultaat van test waarbij de objectiviteit voorop staat. Rekening houdend met de voortschrijdende technische evoluties, is ons cliënteel er toe gehouden om de geldigheid van deze fiche na te trekken bij onze diensten, dan wel of deze werd vervangen door een recente editie.