

BIOFA 2057 ECOWASH – RENOVATIE-OLIE

Er zijn 2 mogelijke toepassingen:

**Voor de doe-het-zelver : als
onderhoudsproduct voor parket en
plankenvloer**

EIGENSCHAPPEN

Product voor het onderhouden en beschermen van vloeren in hout, kurk of linoleum behandeld met UNIVERSELE HARDE OLIE BIOFA 2044, OLIE-WAS BIOFA 2055 of VERNIS 2050/2051. Waterafstotend, microporeus, beschermt tegen vuil en voorkomt het vergelen van het hout. Voorkomt slijtageverschijnselen.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

De ondergrond dient droog te zijn (vochtigheidsgraad minder dan 12), schoon, stofvrij en ontdaan van vetvlekken. De temperatuur van het oppervlak mag minimum 16°C zijn. De vloer reinigen met een zeepsop van NACASA BIOFA 4010 of NAPONA BIOFA 2090 indien sterk bevuild.

TOEPASSING

Klaar voor gebruik. Aanbrengen in dunne, regelmatige lagen met een spatel of een rol met lange haren voor parket of mop. Erg beschadigde of gesleten oppervlakken dienen twee lagen te krijgen of opnieuw behandeld te worden met UNIVERSELE HARDE OLIE BIOFA 2044 of OLIE-WAS BIOFA 2055.

VERBRUIK / RENDEMENT

Verbruik: 30 à 40 ml/m², rendement: 25 à 35 m²/liter.

Intensieve reiniging met een boenmachine

EIGENSCHAPPEN

Voor een dieptereiniging van verweerde en vergrijsde vloeren behandeld met UNIVERSELE HARDE OLIE BIOFA 2044, OLIE-WAS BIOFA 2055 of VERNIS 2050/2051. Waterafstotend, microporeus, beschermt tegen vuil en voorkomt het vergelen van het hout.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

De ondergrond dient droog te zijn (vochtigheidsgraad minder dan 12) en ontdaan van vetvlekken. Stofzuigen. De onderkant van muren, meubels afschermen tegen opspattende olie. Gaten en spleten in plankenvloer dichten.

TOEPASSING

Werk in oppervlakken van 2 à 5m². Giet 500ml tot 1 liter olie uit over de vloer, verdeel de olie aan de hand van een rubber aftrekker of met de boenmachine en groene viltschijf (lage snelheid). Laat deze indringen door met de boenmachine over de vloer te wrijven gedurende 5 à 10 minuten. Neem de zwart geworden olie op met een trekker en vuilblik en herhaal de behandeling tot de olie niet meer zwart kleurt. Vervolgens doet u de volgende 5m². Nadat u de volledige ruimte heeft gedaan verwijdert u de overgebleven vuile oliesporen met een niet pluizende doek of een absorberende viltschijf onder de boenmachine. De gedrenkte doeken en viltschijven in een hermetisch afsloten blik bewaren.

AFWERKING

Volgens de oorspronkelijke behandeling: Meteen op de nog vochtige ondergrond aan te brengen:
BIOFA 2059 parketolie: breng enkele druppels aan en verdeel met boenmachine en witte viltschijf.
BIOFA 2044 universele olie: breng een dunne, regelmatige laag aan met een rol voor parket.
BIOFA 2055 olie-was: breng een dunne, regelmatige laag aan met een rol voor parket.

VERBRUIK / RENDEMENT

Verbruik: 50 - 150 ml/m², rendement: 6 - 20 m²/liter.

De in dit document beschreven producten werden ontworpen om te beantwoorden aan welomschreven functies zoals hierboven vermeld. De raadgevingen hebben slechts een indicatieve waarde, de gebruiksomstandigheden dienen conform te zijn met de geldende normen. Elke toepassing die niet expliciet vermeld is in onderhavig document, dient voorafgaand aan de uitvoering der werken het voorwerp uit te maken van een consultatie en een schriftelijk bindend akkoord van BIOBAT bvba. De in deze fiche aangebrachte inlichtingen zijn gebaseerd op onze huidige kennis en zijn het resultaat van test waarbij de objectiviteit voorop staat. Rekening houdend met de voortschrijdende technische evoluties, is ons cliënteel er toe gehouden om de geldigheid van deze fiche na te trekken bij onze diensten, dan wel of deze werd vervangen door een recente editie.

SAMENSTELLING

Alifatische koolwaterstoffen, ricineenolie, colofoniumharsester, saffloerolie, kiezelzuur, montmorilloniet, microwas, zinkoxide, barnsteenzuur, Cobalt-, zirconium-, en mangaan-octoaat drogers, antioxidanten.

Belangrijk: tijdens het toepassen en het drogen, de lokalen goed verluchten en ventileren.

DROOGTIJD

Droog, schuur- en overschilderbaar na 6 à 12 uur (20°C / 50-55% vochtigheidsgraad). De eerste drie dagen voorzichtig bewandelen. Een optimale weerstand en volledige uitharding wordt bekomen na 7 à 14 dagen.

RECYCLAGE

Overschotten niet in de riolering gieten: laten opdrogen. De opgedroogde overschotten kunnen gemakkelijk gerecycleerd worden samen met het huisvuil.

Breng lege verpakkingen en niet opgedroogde resten naar het containerpark.

Recyclage: vloeibaar afval EAK 080111

VOC EU – max (cat.A/f) : 700 g/L (2007)
VOC EU – max (cat.A/f) : 700 g/L (2010)
BIOFA 2057 bevat max. 560g/L VOC

SCHOONMAAK VAN HET MATERIAAL

Met verdunner BIOFA 0500 onmiddellijk na gebruik, nadien met een zeepsop.

BEWARING

Droog en koel bewaren. Verwijder het vlies dat mogelijks ontstaat bij geopende verpakkingen. Sluit de verpakking hermetisch.

VERPAKKING

750 ml, 2,5L

VEILIGHEIDVOORSCHRIFTEN

Ook natuurlijke producten dienen buiten het bereik van kinderen te worden gehouden.

Gedrenkte doeken en gereedschap alsook kleren bewaren in metalen, luchtdichte blik of onderdempelen in water en nadien op een niet brandbare ondergrond laten drogen (gevaar voor zelfontbranding). Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

Schadelijk voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart Dampen en spuitnevel niet inademen. Draag een stofmasker bij het schuren.

Bevat cobaltoctoaat: kann allergische reacties veroorzaken.

De in dit document beschreven producten werden ontworpen om te beantwoorden aan welomschreven functies zoals hierboven vermeld. De raadgevingen hebben slechts een indicatieve waarde, de gebruiksomstandigheden dienen conform te zijn met de geldende normen. Elke toepassing die niet expliciet vermeld is in onderhavig document, dient voorafgaand aan de uitvoering der werken het voorwerp uit te maken van een consultatie en een schriftelijk bindend akkoord van BIOBAT bvba. De in deze fiche aangebrachte inlichtingen zijn gebaseerd op onze huidige kennis en zijn het resultaat van test waarbij de objectiviteit voorop staat. Rekening houdend met de voortschrijdende technische evoluties, is ons cliënteel er toe gehouden om de geldigheid van deze fiche na te trekken bij onze diensten, dan wel of deze werd vervangen door een recente editie.